



FI---M041/-----

Isolant pour Ebène

Principales caractéristiques du produit:

Prévient l'exsudation des huiles et essences pouvant interférer avec le cycle de vernissage	Survernissable avec les produits Polyesters
---	---

Version :

/-----	Transparente
--------	--------------

Utilisation conseillée:	Parties planes	
Méthode d'application:	pistolet	
Préparation du produit pour application au pistolet:	En poids catalyseur	FI---M041/----- 100 FC---M041/----- 100

Caractéristiques Physico Chimiques

Extrait sec (%)	16 ± 1
Poids Spécifique (g/cm ³)	0,890 ± 0,020
Viscosité DIN 4 (s) à 23°C	12 ± 1
Pot life pour pistolet (h)	2

Caractéristiques d'application

Nombre de couches conseillé	max 3
Quantité conseillée par couche	max: 80 g/m ²
Intervalle entre les couches	1 h

Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et H.R. entre 45 et 65% : 50 g/m ²		Séchage en tunnel : 50 g/m ²	
Hors poussière	5'		Température
Sec au toucher	15'	Flash Off	Ambiant
Survernissable avec polyester	3 h	Air Laminaire	50°C
Ponçable	3 h	Refroidissement	Ambiant
Empilable	3 h		

Préparation du support:

Ponçage du support brut avec papier grain 180 suivi d'un dépoussiérage soigneux..

Survernissage: Avec produits PU ou polyesters

Nota :

Aucune limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.