



JO-XXS700

Finition Poly-Acrylique Transparente Satinée

Caractéristiques principales du produit :

- Applicable au pistolet et au râteau
- Bonne résistance au jaunissement
- Idéal pour le vernissage à pores ouverts de bois à pores bien marqués.

Versions :

JO-03S700	2+3 Gloss				
JO-05S700	5±2 Gloss				
JO-30S700	30±2 Gloss				
		JO-10S700	10±2 Gloss		
		JO-50S700	50±2 Gloss		
				JO-20S700	20±2 Gloss
				JO-90S700	≥ 85 Gloss

Utilisation conseillée :	• Parties planes soit massives ou plaquées.				
Mode d'application :	Pistolet et râteau				
Préparation du produit :	En poids :		En volume :		
			Même mélange qu'en poids.		
		JO-XXS700	100		
	catalyseur	FC---M072	10		
	diluant	DF---M005	20		

Caractéristiques Physico-Chimiques

Extrait Sec (%)	24±1
Poids Spécifique (g/cm ³)	0,940 ± 0,030
Viscosité DIN 4 (s) a 23°C	37 ± 3
Pot life (h)	24 h

Caractéristiques d'application

Grammage par couche conseillé	max: 150 g/m ²
Nombre de couches	max: 3
Intervalle entre couche	Min 1 h – max 12 h

Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65 : 100 g/m ²		Séchage en tunnel: 100 g/m ²		
			Température	Temps
Hors Poussières	15'	Flash Off	Ambiante	15'
Sec au Toucher	40'	Air laminaire	40°C	50'
Empilable	3 h	Refroidissement	Ambiante	15'

Préparation du substrat :

Avec un fond acrylique JL---M070 ou JL---M071, dans le cas où l'on veut effectuer des cycles complètement non jaunissants. La finition acrylique JO-XXS700 est également applicable sur des fonds polyuréthanes, polyester ou UV normaux.

Catalyseurs alternatifs

FC---M073 à 10% : Augmente la rapidité de séchage. Déconseillé pour les surfaces sur lesquelles on doit marcher.

Notes et Avertissements

Il est possible d'augmenter la dureté superficielle du produit, la dureté du film et sa résistance à la détrempe en augmentant la quantité de catalyseur jusqu'à 20%. Dans ce cas, le séchage sera légèrement ralenti et le film sec présentera une matité légèrement supérieure. Le pot-life sera également plus court.

Le produit est résistant au jaunissement. Toutefois, s'il est nécessaire de protéger également le support des phénomènes de jaunissement (bois clairs ou blanchis), il est conseillé d'ajouter au produit, de 3 à 5% d'absorbeur UV AF---M900.

Pas de péremption. Après des périodes prolongées de stockage, vérifier l'éventuelle présence de sédiments au fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant utilisation.